

FICHE TECHNIQUE

FILLER AUTO+

Notre produit de remplissage "FILLER 510 AUTO PLUS" est une poudre minérale, pré mélangée prête à l'emploi, à base de quartz, destinée à être incorporée avec des résines époxy.

Ce mélange est conçu pour réaliser des sols en autolissant et tiré à zéro jusqu'à 4 mm d'épaisseur.
C'est une charge fine dont la dimension maximale des grains est de 0,5 mm

Le mélange effectué avec notre FILLER 510 AUTO PLUS permet de réduire la quantité de résine.

Notre charge doit être malaxée, avec la résine et le durcisseur déjà pré mélangé selon les instructions du fournisseur de résines, jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène et sans grumeaux.

La mise en œuvre du mélange doit se faire selon les instructions du fournisseur de résines ou selon l'expérience de l'applicateur.

Composition chimique :

SiO ₂	+/-96%
Al ₂ O ₃	+/-2%
Divers	+/-1.6%
L.O.I	+/-0.5%
(Perte au feu)	

Propriété physiques :

Forme	Sable/poudre
Couleur	Blanc crème
Point de fusion	1620 – 1720 °
Valeur pH	7.00
Densité en vrac	+/- 1500 kg/m ³
Densité spécifique	+/- 2600 – 2650 kg/m ³

Conditionnement

40 Sacs de 25 kgs sur palettes perdues houssées de 1 T (Palettes 80 x 120)

Stockage et durée de conservation

Les palettes filmées doivent être stockées dans un local sec. Dans ces conditions le produit peut être conservé jusqu'à 24 mois à partir de la date de fabrication.